

No.: SQ2602171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

样品名称: 饰面 净醛定向欧松板

型号、规格: 2745×1220×18 (mm)

样品等级: F☆☆☆☆

商标: Noxseth 诺克赛斯

委托单位: 诺克赛斯(上海)贸易有限公司

检测类别: 委托检测



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家家具产品质量检验检测中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING AND INSPECTION CENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG)

广东产品质量监督检验研究院
检测报告



共 4 页 第 1 页

报告随机号: SPP3638

产品名称	饰面 净醛定向欧松板	生产日期/ 有效日期	-----/-----
型号、规格	2745×1220×18 (mm)	编号/批号	-----/-----
等级	F☆☆☆☆	商标	Noxseth 诺克赛斯
受检单位	-----	检测单号/ 抽样单号	J001341/-----
受检单位 地址	-----	检测类别	委托检测
委托单位	诺克赛斯（上海）贸易有限公司	抽样地点	-----
生产单位	-----	抽样基数	-----
生产单位 地址	-----	来样方式 送/抽样者	委托方送样 -----
样品数量	5块	到样日期 抽样日期	2026年05月06日 -----
样品状态	完好	签发日期	2026年05月20日
检测依据	GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》		
判定依据	GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 委托方技术要求		
检测结论	本次委托检测共检16项，所检项目全部符合判定依据的要求。 		
备 注	1、样品描述：浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、委托方技术要求：甲醛释放量按 GB/T17657-2022 中干燥器法检测，F☆☆☆☆ 甲醛释放量：平均值≤0.3mg/L，最大值≤0.4mg/L。 3、样品信息由委托方或受检单位提供。		

批准：裴 伟

审核：陈 明

主检：邓 燕 平

广东产品质量监督检验研究院

检 测 报 告

共 4 页 第 2 页

序号	检 测 项 目		标 准 要 求		单 位	检 测 结 果	单 项 判 定	
1	静曲强度		≥11.0		MPa	14.3	合格	
2	弹性模量		≥1600		MPa	3050	合格	
3	2h吸水厚度膨胀率		≤8.0		%	0.9	合格	
4	含水率		3.0~13.0		%	4.2	合格	
5	密度		0.60~0.90		g/cm ³	0.71	合格	
6	表面胶合强度		≥0.60		MPa	1.03	合格	
7	握螺钉力	板面	≥900		N	1180	合格	
		板边	≥600			920		
8	表面耐冷热循环		无裂纹、鼓泡、变色、起皱等		----	符合	合格	
9	表面耐划痕		≥1.5N表面无大于90%的连续划痕		----	符合	合格	
10	表面 耐磨	磨耗值		≤80	mg/100r	61	合格	
		表面 情况	素色	磨350r以后应无露底现象		----		----
			图案纹	磨100r后应保留50%以上花纹		----		符合
11	表面耐香烟灼烧		达到4级以上（5级最好，1级最差）		级	4	合格	
12	表面耐干热		达到4级以上（5级最好，1级最差）		级	5	合格	
13	表面 耐污染腐蚀	素色	达到4级以上（5级最好，1级最差）		级	----	合格	
		图案纹	达到5级以上（5级最好，1级最差）			5		
14	表面耐龟裂		达到4级以上（5级最好，1级最差）		级	5	合格	
15	表面耐水蒸气		达到4级以上（5级最好，1级最差）		级	4	合格	
16	甲醛释放量 （干燥器法）		F☆☆☆☆	平均值≤0.3	mg/L	0.28	合格	
				最大值≤0.4		0.29		

注：1、检测结果及单项判定栏中的“----”代表“不适用”；

2、甲醛释放量（干燥器法）方法检出限为0.10 mg/L。